



John Myrvang a.s

HEEN GRUSTAK PRESTMOEN GRUSTAK VESTSIDEN PUKKVERK TRANSPORT

UTEN SAND OG STEIN- INTET BYGG

3516 HØNEFOSS www.pukkogsand.no TLF. 32 18 18 00

FDV – Dokumentasjon for natur og naturknust masse fra løsmasseforekomst

Forvaltning, Drift og Vedlikehold

1. FRAKSJONER – HEEN GRUSTAK

Varenummer	Fraksjon	Vare navn	Norsk Standard (NS-EN)
301	N 0/8 mm	Støpesand	12620:2002+A1:2008+NA:2016
302	N 0/3 mm	Mure - Pussesand	12620:2002+A1:2008+NA:2016
304	N 0/8 mm	Strøsand varm	
306	N 35/45 mm	Elvesingel	13242:2002+A1:2007+NA:2016
308	N 8/16 mm	Hagesingel	13242:2002+A1:2007+NA:2016
309	N 16/22 mm	Singel	13242:2002+A1:2007+NA:2016
311	N 45/60 mm	Singel	13242:2002+A1:2007+NA:2016
313	N 22/35 mm	Mellomsingel	13242:2002+A1:2007+NA:2016
314	N	Fyllingstein	
315	N 60/90 mm	Elvesingel	13242:2002+A1:2007+NA:2016
316	N 90/130mm	Elvesingel	13242:2002+A1:2007+NA:2016
317	N 130 ++ mm	Rundkamp	13242:2002+A1:2007+NA:2016
318		Natursingel/spesialsortert	
319	N 0/3 mm	Støtsand	1177 / HIC TESTET
320	NK 0/4 mm	Stenmel	13242:2002+A1:2007+NA:2016
322	NK 8/11,2 mm	Pukk	13242:2002+A1:2007+NA:2016
326	NK 11,2/16 mm	Pukk	13242:2002+A1:2007+NA:2016
329	NK 4/8 mm	Pukk	13242:2002+A1:2007+NA:2016
330	N	Toppmasse	
331	N	Fyllgrus	
332	N 0/8 mm	Fyllgrus harpet	13242:2002+A1:2007+NA:2016
335	Filtersand Kl. A	N 0/8mm	Bioforsk Tema 28 2007
338	Kabelsand		13242:2002+A1:2007+NA:2016
350	NK 0/8 mm	Betongtilslag	12620:2002+A1:2008+NA:2016
354	NK 0/8 mm	Varm sand	
357	NK 11,2/16 mm	Betongtilslag	12620:2002+A1:2008+NA:2016
358	N 0/3mm	Betongtilslag	12620:2002+A1:2008+NA:2016
352	N 8/16 mm	Betongtilslag	12620:2002+A1:2008+NA:2016
353	N 16/22 mm	Betongtilslag	12620:2002+A1:2008+NA:2016
362	N 0/8 mm	Asfalttilslag	13043:2002+NA:2008
363	NK 4/8 mm	Asfalttilslag	13043:2002+NA:2008
364	NK 8/11,2 mm	Asfalttilslag	13043:2002+NA:2008
365	NK 11,2/16 mm	Asfalttilslag	13043:2002+NA:2008

2. PRODUKTETS ANVENDELSE

Natur / Naturknust sand, singel og pukk som brukes til mure / pussesand, i sandkasser, under lekestativ (leveres m/HIC test og dokumentasjon hvis ønskelig), hagesingel, taksingel, til drenering, pyntestein i bed / langs husvegger / verandakasser. Trafostein til bruk i trafogruver. Kan også brukes som pyntestein i store bed. Fyllgrus (ubehandlet sand m/stein). Toppmasse N (Oppfyllingsmasse, kan være med stubb og stein)

Betong- og asfalttilslag brukes i produksjon av betong og asfalt.

3. SAMMENSETNING

Hovedsakelig sammensatt av kubisk rundede/skarpkantede korn av granitt, gneis, feltspatisk bergart, sandstein og mafisk bergart. Ingen belegg på korn overflater, ingen forvitrede korn og ingen svake korn.

4. EGENSKAPER SOM PÅVIRKER MILJØ

Produktet har ingen negative påvirkninger på miljøet

5. BRANN OG EKSPLOSJONSFARE

Produktet er ikke brennbart

6. VERNETILTAK

Det kreves i utgangspunkt ingen vernetiltak for håndtering av dette produktet.

7. VEDLIKEHOLD

Produktet trenger ikke vedlikehold

8. STANDARDER OG GODKJENNINGER

NS-EN 12620 – Betongtilslag

NS-EN 13043 – Tilslag for bituminøse masser og overflatebehandlinger for veger, flyplasser og andre trafikkarealer.

NS-EN 13242 – Tilslag for mekanisk stabiliserte og hydraulisk stabiliserte materialer til bruk i bygg- og anleggsarbeid og veibygging.

Materialkvaliteten er godkjent brukt til veiformål.

Heen grustak produserer produktene etter gjeldende standarder og regelverk.