

## YTELSESERKLÆRING NR. 609201801


- |   |  |
|---|--|
| 1. Entydig identifikasjonskode for produkttypen   | <b>Fint naturlig tilslag til bruk i sandfilteranlegg</b>                         |
| 2. Type-, parti- eller serienummer eller en annen form for angivelse som muliggjør identifisering av byggevaren i samsvar med artikkel 11 nr. 4   | <b>Vare 609, Filtersand Klasse B N 0/3 mm</b>                                    |
| 3. Produsentens tilsktede bruksområder for byggevaren, i samsvar med den relevante harmoniserte tekniske spesifikasjonen  | <b>Tilslag for sandfilteranlegg</b>  |
| 4. Navn, registrert varemerke og kontaktadresse til produsenten i henhold til artikkel 11 nr. 5   | <b>John Myrvang AS, Postboks 1085 Flattum, 3503 Hønefoss / Prestmoen grustak</b> |
| 5. Navn og kontaktadresse til godkjent representant hvis mandat omfatter oppgavene angitt i artikkel 12 nr. 2 (om relevant)   | <b>Ikke relevant</b>   |
| 6. Det eller de systemer for vurdering og kontroll av byggevarens konstante ytelse, som fastsatt i vedlegg V  | <b>System 4.</b>   |
| 7. Dersom ytelseserklæringen gjelder en byggevare som omfattes av en harmonisert Standard   | <b>Bioforsk Tema 28 2007 Sandfilteranlegg Egensertifisering</b>                  |
| 8. Angitt ytelse  | <b>Se neste side</b>   |
| 9. Ytelsen for varen som angitt i nr. 1 og 2, er i samsvar med ytelsen angitt i nr. 8<br>Denne ytelseserklæringen er utstedt på eget ansvar av produsenten, som angitt i punkt nr. 4.<br>Undertegnet for og på vegne av produsenten av: |  |

**Synnøve Johnsen – Kvalitetsleder**

(navn og stilling)

**Hønefoss, 05 januar 2018**

Sted og utstedelsesdato



Underskrift

Harmonisert teknisk spesifikasjon: Bioforsk Tema 28 2007 Sandfilteranlegg

Vesentlige egenskaper	Ytelse
Tilslagsstørrelse	<b>0/3</b>
Korndensitet	<b>2,67 Mg/m<sup>3</sup></b>
Gradering	<b>GF 85</b>
Toleransekategori	<b>GTF 10</b>
Farge	<b>Lys brun/Beige</b>
d60	<b>0,85mm</b>
d10	<b>0,35mm</b>
Sorteringsgrad (d60/d10)	<b>2,43</b>
Middelkornstørrelse >0,5mm	<b>0,78mm</b>
Levetid (Bør byttes ut mellom 5-15år)	<b>15år (Kvaliteten på sanden forblir lik)</b>
Forenklet petrografisk beskrivelse (type tilslag)	Inneholder hovedsakelig gneis-/granittkorn og en mindre andel sandstein og mørke amfibolittiske bergarter. Hovedsakelig kubisk kantet/avrundede korn uten siltbelegg. Hovedsakelig friske kornoverflater og uten svake/forvitrede korn.